

PROCÉDURE GÉNÉRALE

PROCEDURE FOR THE FERRIT TEST PROCEDURE POUR EPREUVE FERRITE

0	16/01/04	D. LEBONCO P. c.	G. HULIN P. c.	S. MARTIN P. c.	First issue / 1 ^{ère} édition
Rév.	Date	Etabli par Made by	Vérifié par Checked by	Approuvé par Approved by	Objet de la révision Revision's purpose

1 – PURPOSE / BUT DU DOCUMENT

Inform the constructor's personnel about the operations to be done before, during and after the ferrite test.

Informer le personnel du constructeur concernant les opérations à faire avant, pendant et après l'épreuve ferrite.

2 – SCOPE / DOMAINE D'APPLICATION

This procedure should be followed for the ferrite test of any flat bottom cryogenic storage tank with an inner tank made of stainless steel.

Cette procédure doit être suivie pour l'épreuve ferrite de tout réservoir de stockage cryogénique à fond plat avec un récipient intérieur en acier inoxydable

3 – FERRITE TEST / EPREUVE FERRITE

A ferrite measurement will be made in these welding (maxi authorized 10%) control every 50mm, with pilot measurement on the shell and on the strap in full sheet, for checking of the calibration (maximum rate 0 to 1%).

Une mesure de ferrite sera faite dans ces soudures (maximum autorisé 10%), contrôle tous les 50mm, avec une mesure pilote sur la virole et sur le plat dans une "tôle" pleine, pour vérification de la calibration (taux maximum 0 à 1%).

4 – CROQUIS / SKETCH